

StoSilent Plan

Органическая шпаклёвка для StoSilent Panel.

Характеристика			
Свойства	Хорошее заполнение. Быстрое высыхание. Хорошее схватывание. Готовая к применению.		
Обработка	Лёгкая, эластичная обработка. Хорошая шлифовка.		
Область применения			
	Для внутренних работ. Для выравнивания неровностей макс. 1мм, для заполнения выемок от шурупных шляпок и небольших швов от стыковок StoSilent Panel. Обязательно пере шпаклевать. Основание должно быть сухим. Внимание при изготовлении наливных полов из асфальта! Шпаклевание производить после укладки таких полов.		
Технические данные			
Группа продуктов	Шпаклёвочная масса		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	DIN 53217	1,5
	¹⁾ g/cm ³ = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.		
Рекомендации по обработке			
Основа	Основа должна быть сухой		
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 10 °C		
Подготовка материала	StoSilent Plan следует перемешать. Не разбавлять.		
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	5 кг	Как выравнивающая масса	0,25 кг/м ²
	Точный расход материала рассчитывается на объекте.		
Обработка	StoSilent Plan наносить тонким слоем на шляпки от шурупов при помощи шпателя (японский шпатель). Предозировку сразу же снять с поверхности. После высыхания отшлифовать места шпаклевания при помощи сподручной тёрки и шлифовочной сетки. Отчистить поверхность от пыли. При (небольшой) разнице в высоте на стыках плит, разрешается на высокой стороне не оставлять шпаклёвку. Последующая обработка после 24 часов (+20 °C / 65% относ. влажности)		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		

StoSilent Plan

Органическая шпаклёвка для StoSilent Panel.

Хранение	
Условия хранения	Хранить плотно закрытым и беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	29.01.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet <http://www.sto.de>
e-mail infoservice@sto.eu.com